

PRODUKT-INFO

Der sichere Weg für die Spritzlackierung

Grundfüller

Der Profi weiß warum.



R.H. Lacke GmbH
Industriestr. 18
27239 Twistringen
Telefon (04243) 2088
Telefax (04243) 8012
www.motorradlack.de

RH...2-Komponenten **GRUNDFÜLLER** grau 10-0026, weiß 10-0042 oder schwarz 10-0059 ist ein schnelltrocknender PUR-ACRYL-Füller, der alle Voraussetzungen für eine optimale Lackierung schafft.

Besondere Eigenschaften:
extrem **LÖSUNGSMITTELFEST**
festkörperreich
ergiebig

Bereits nach 24 Stunden Trocknung bei 20 °C hat der RH...Grundfüller eine Lösungsmittelfestigkeit erreicht, die zuverlässig gegen das gefürchtete **Anbeizen** (Runzeln/Hochziehen) von Altlackierungen schützt, denn nichts ist ärgerlicher als ein unverhofftes Runzeln!

RH...2K-Grundfüller immer dann vorspritzen, wenn die Art der Altlackierung und ihr Verhalten gegenüber "Nitro-/Acryl- Lösungsmitteln" unbekannt ist.

RH...2K-Grundfüller = Sicherheit am nächsten Tag!

Untergrund: Roststellen metallisch blank schleifen. GFK-Teile und Altlackierungen mit Siliconentferner reinigen und mattschleifen.

Mischungsverhältnis: 100 Vol.-Teile Grundfüller
20 Vol.-Teile Härter 29-0009

Tropfzeit: gemischtes Material muß innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden

Temperatur: mindestens 15 °C erforderlich

Trocknung: mindestens über Nacht

Verarbeitung mit: Druckluftspritzpistole (2-3 bar) oder PREVAL-Sprayer

Lieferform: SET bestehend aus 315 ml Grundfüller und 60 ml Härter 29-0009